


# リーグラウトCT

東京港埠頭株式会社:桟橋劣化調査・補修マニュアル「注入モルタルの品質規格」適合品

ノンポリマーながら塩化物イオンの侵入を抑制する性能が高く、 港湾構造物等の耐塩害性が必要な補修・補強工事に最適な無収縮グラウト材です。








## 標準配合

配合	U-グラウトCT	混練水量	練上がり量
1袋あたり	25kg	3.1~3.7kg	約12.5ℓ
1 m³あたり	2,000kg (80袋)	248~296kg	約1,000ℓ

\*水量及び練上がり量は、練り混ぜ方法、季節(気温、水温等)により変動します。





# U-グラウトCT



## ● 一般物性

試験項目	試験値 1)			
養生温度 (℃)		5	20	30
混練水量 (kg/袋)		3.6	3.5	3.3
J14口一卜流下值 <sup>2)</sup> (秒)	7.7	7.4	7.7	
ブリーディング率 (%)	0.0	0.0	0.0	
膨張収縮率 <sup>2)</sup> (%)		+0.08	+0.22	+0.31
<b>凝結時間</b> <sup>2)</sup> (時間-分)	始発	10-20	6-10	4-50
<b>一般福时间</b> (时间-刀)	終結	17-30	8-50	6-30
	1日	_	10.6	18.4
L 上 上 上 上 に に に に に に に に に に に に に	3日	11.0	21.8	30.3
圧縮強度 (N/mm²)	7日	24.3	33.1	46.6
	28日	40.0	54.1	63.5
塩化物イオン 実効拡散係数 <sup>3)</sup> (cm <sup>2</sup> /年)		_	0.09	_

- 東京港埠頭株式会社「桟橋劣化調査・補修マニュアル」の注入モルタルの品質規格に準拠し、 当社試験室にて測定した結果です。
- 2) 東日本・中日本・西日本高速道路株式会社:「構造物施工管理要領」の無収縮モルタルの品質規格 (試験法 312)に準拠し、当社試験室にて測定した結果です。
- 3) JSCE-G 571 「電気泳動によるコンクリート中の塩化物イオンの実効拡散係数試験方法(案)」に準拠し、 当社試験室にて測定した結果です。

#### ◆ 施工上の留意事項

※) 推奨ミキサー

・施工中および施工後の気温が5℃未満となる恐れがある場合は、施工を中止するか、 保温、採暖等により凍結防止措置を必ず講じてください。

· ステンレス製ディスクタイプ高回転型(1100rpm程度)

・アルミ合金製の物はセメントとの反応により、発泡する恐れが

- 高温時の施工では、モルタル温度が上昇し流動性の低下や、可使時間が短くなる場合があります。施工前の試し練り等により、適切な水量を確認することを推奨します。
- •現場で、弊社指定材料以外の材料(砂、セメント等)の追加混合は避けてください。
- 一旦開封した製品は、即日中に使い切ってください。

ある為、使用を避けてください。

詳しくは施工要領書をご参照ください。

- 製品は、所定の使用期限内でご使用願います。製品の使用期限は、それぞれの施工 要領書をご確認ください。
- ご使用後の器具類は、直ちに水洗いしてください。

### ◆ 保管上の留意事項

• 保管は、パレット積み等により、地面、床面から10cm以上の隙間を確保し、雨露の 掛からない、湿気の少ない場所で保管してください。

※詳細につきましては、各製品の施工要領書および技術資料を必ずお読みください。

## 使用上の留意事項 ◆ 取扱い時の注意事項

- 使用前に、施工要領書等の取扱い説明書を必ずお読みください。
- ・取扱いの際は、必ず保護メガネ、防護マスク、ゴム手袋等の保護具を着用し、目や 皮膚への付着、口からの吸引を防止してください。

#### ◆ 廃棄上の注意事項

- 使用済み製品を廃棄する場合は、内容物・容器を都道府県知事の許可を受けた 専門の産業廃棄物処理業者に処理をご依頼ください。
- ・施工中に発生した排水等は、水質汚濁防止法等の関係法規・条例に基づき廃棄 してください。
- ※詳細につきましては、各製品のSDS(安全データシート)を必ずお読みください。

## 本カタログ記載内容についての注意事項

- ◆ 本カタログの記載内容は、予告無しに仕様や記載事項を変更する場合がありますので、予めご了承願います。
- ◆ 本カタログ記載の性能、物性等の諸データ値は、弊社実験による測定値であり、その数値、性能を保証するものではありません。
- ◆ 製品の性能は、環境条件や使用方法等により本カタログ記載内容と異なることがあります。事前に使用目的に応じた施工テストを行い、製品の適合性と安全性を確認してください。

## MUマテックス株式会社

## リニューアル営業部

〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号シーバンスS館10階 Tel: 03-5419-6209 Fax: 03-5419-6269

https://www2.mu-cc.com/ubekenzai/

東京支店 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 シーバンスS館10階 Tel: 03-5419-6209 大阪支店 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-5-10梅田バシフィックビル6階 Tel: 06-4309-5826 名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄3-1-1広小路本町ビルディング5階 Tel: 052-265-5840 広島支店 〒730-0031 広島市中区紙屋町2-1-22広島興銀ビル8階 Tel: 082-244-7234 九州支店 〒810-0001 福岡市中央区天神1-2-12メットライフ天神ビル8階 Tel: 092-781-2309 東北営業所 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-2-3鹿島広業ビル8階 Tel: 022-262-6235 札幌営業所 〒007-0801 札幌市東区東苗徳一条1-2-44 Tel: 011-784-8183

販売取扱店