

U-プライマー-S



U-プライマー-Sは、コンクリート構造物の断面修復工の下地用吸水調整材として、下地への吸水を抑制しドライアウトを防止するためのアクリル系プライマーです。

■ 荷姿

荷姿	塗布可能面積 ※
18kg角缶	270~360m ²
1.7kgポリ缶	25~34m ²

※使用量 : 3倍希釈液 150~200g/m²



18kg角缶



1.7kgポリ缶

■ 施工手順

1. 下地処理

劣化部を高圧洗浄等でハツリ、健全なコンクリート面を露出させてください。また、レタンス、油分、ゴミ等は完全に除去してください。

2. 計量・混合

U-プライマー-Sは3倍希釈(U-プライマー-S : 上水 = 1 : 2)で使用してください。

3. 塗布

刷毛、ローラー、又は噴霧器などを用いて、標準塗布量150~200g/m²を塗布面全体に均一になるように塗布してください。過剰塗布は接着不良の原因となりますのでご注意ください。

4. 次工程

プライマーの養生は、夏季1~2時間、冬季4~5時間が目安となりますが、下地の乾燥状態や吸い込み状態により大きく異なりますので、指触によって表面状態を確認の上、次工程に進んでください。

標準配合 3倍希釈液



U-プライマー-S

上水



刷毛塗り



スプレー塗り

使用上の留意事項

◆ 施工上の留意事項

- 気温が5~35℃の範囲内で施工してください。
- 降雨または施工後24時間以内に降雨が予想される場合は、施工を中止するか、雨のかからぬように養生シートで覆う等の対策を講じてください。
- 使用前に容器をよく振ってください。

◆ 保管上の留意事項

- 屋内に貯蔵し直射日光を避け、5~40℃の温度内で保管してください。
 - パレット等を用いて、水が浸入しないようにしてください。
 - 使用後は皮張り防止の為、密封してください。
- ※詳細につきましては、施工要領書および技術資料を必ずお読みください。

◆ 取扱い時の注意事項

- 換気の良い場所で施工してください。
- 取扱いの際は、保護眼鏡、保護マスク、保護手袋等を着用してください。

◆ 廃棄上の注意事項

- 廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託し、処分してください。
 - 下水、河川等へ流入することがないように厳重に注意してください。
- ※詳細につきましては、各製品のSDS(安全データシート)を必ずお読みください。

本カタログ記載内容についての注意事項

- ◆ 本カタログの記載内容は、予告無しに仕様や記載事項を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
- ◆ 本カタログ記載の性能、物性等の諸データ値は、弊社実験による測定値であり、その数値、性能を保証するものではありません。
- ◆ 製品の性能は、環境条件や使用方法等により本カタログ記載内容と異なることがあります。事前に使用目的に応じた施工テストを行い、製品の適合性と安全性を確認してください。

MUマテックス株式会社

リニューアル営業部

〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号シーパルスS館10階
Tel: 03-5419-6209 Fax: 03-5419-6269

<https://www2.mu-cc.com/ubekenzai/>

東京支店 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 シーパルスS館10階 Tel: 03-5419-6209
大阪支店 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-5-10梅田パシフィックビル6階 Tel: 06-4309-5826
名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄3-1-1広小路本町ビルディング5階 Tel: 052-265-5840
広島支店 〒730-0031 広島市中区紙屋町2-1-22広島興銀ビル8階 Tel: 082-244-7234
九州支店 〒810-0001 福岡市中央区天神1-2-12メットライフ天神ビル8階 Tel: 092-781-2309
東北営業所 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-2-3鹿島広業ビル8階 Tel: 022-262-6235
札幌営業所 〒007-0801 札幌市東区東苗穂一条1-2-4 Tel: 011-784-8183

販売取扱店